

بررسی اثر ترکیب منعقد کننده های معدنی در کاهش آلانینده های پساب کاغذسازی سولفیت

(دریافت ۸۱/۱۰/۲۱) پذیرش ۸۲/۰۴/۸

شعبان قدبانان*

چکیده

در این تحقیق، میزان کاهش رنگ، کدورت و COD پساب کاغذسازی سولفیت، با افزودن مقدار مشخصی از ترکیب دو منعقد کننده از سه منعقد کننده آلوم، کلرید فریک و پلی آلومینیوم کلراید (PAC)، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به کار بردن منعقد کننده ها به صورت ترکیبی، در بعضی موارد، اثرات انعقاد و لخته سازی پساب ها را بهبود می بخشد، ولی ضمن افزایش هزینه فرایند تصفیه شیمیایی، باعث پیچیدگی فرایند نیز می شوند. با توجه به در نظر گرفتن هزینه مربوط به تصفیه شیمیایی و قیمت منعقد کننده ها، برای کسب نتایج یکسان، ترکیب منعقد کننده ها در شرایط مشابه، هزینه بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.

واژه های کلیدی: پساب کاغذسازی، منعقد کننده ها، آلوم، کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلراید، هزینه.

The Effect of Various Dosages of Coagulants to Reduction of Pollutants from Sulfite Pulping Plant Effluent

Ghodbanan, Sh. (M.Sc.)
Atomic Energy Organization, Iran

Abstract

In this research, reduction of color, turbidity and COD in sulfite pulp mill effluent due to using various dosages of coagulants (alum, ferric chloride and poly aluminum chloride) as single and dual have been investigated. Results of investigation illustrate that combination of above mentioned coagulants sometimes improve the coagulation and flocculation operation in wastewater treatment plant. But respect to cost of coagulants and chemical treatment system in similar conditions, using combined coagulants for taking equal results often increases the costs and complexity of chemical effluent treatment.

* کارشناس ارشد مهندسی شیمی - سازمان انرژی اتمی ایران

مقدمه

پساب‌های سلولزی مانند کاغذسازی، دارای رنگ و آلوگی بسیار بالایی هستند و فرایند تصفیه آنها از پر هزینه‌ترین و مشکل‌ترین فرایندهای تصفیه می‌باشد. با به کارگیری روش‌های مناسب، ممکن است کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان BOD و SS پساب‌های کاغذسازی به وجود آید. رنگ، کدورت و نیز COD اغلب به حد استاندارد نمی‌رسند و این آلینده‌ها به سختی قابل حذف شدن هستند، خصوصاً رنگ که مهمترین عامل آلینده پساب‌های کاغذسازی است و حذف آن همواره از لحاظ کنترل پساب و بهبود شرایط زیست محیطی آن حائز اهمیت است. یکی از مؤثرترین و معمول‌ترین روش‌های تکمیلی در تصفیه پساب‌های صنعتی روش انعقاد و لخته‌سازی شیمیایی است. به علت بار آنیونی بالای ترکیبات آلینده پساب‌های کاغذسازی مانند لیگنین و تانن، فرایند انعقاد به وسیله منعقدکننده‌های کاتیونی مانند نمک‌های آهن و آلومینیوم و دیگر فلزات منعقدکننده، می‌تواند توده‌های بسیار متراکم و بزرگ به وجود آورده که به کمک فرایند لخته‌سازی و تهشیسازی حذف می‌شوند [۲ و ۳]. همچنین بر اثر لخته‌شدن ذرات معلق کلئیدی در فرایند انعقاد، علاوه بر رنگ، میزان کدورت، COD و SS و دیگر آلینده‌های پساب کاغذسازی، به میزان قابل ملاحظه کاهش می‌یابند.

در حالی که اغلب مطالعات، کاربرد یک منعقدکننده را به صورت منفرد بررسی می‌کنند، با افزودن چند منعقدکننده به پساب، در بعضی موارد می‌توان میزان کاتیون مورد نیاز را کاهش داد و پتانسیل منعقدکننده‌ها را در کاهش آلینده‌های پساب ارزیابی نمود. در این تحقیق اثر ترکیب منعقدکننده‌های آلوم، کلرور فریک و پلیآلومینیوم کلراید بر روی کاهش آلینده‌های پساب کاغذسازی سولفیت، بررسی شده است.

نتایج و بحث

ترکیب آلوم و PAC

شکل‌های ۱ و ۲ اثر کاربرد مقادیر مختلف آلوم و PAC را روی کاهش رنگ و کدورت پساب سولفیت با رنگ اولیه ۱۹۵۰ واحد رنگ (CU) و کدورت اولیه ۱۱۰ NTU نشان می‌دهد.

^۱ Merck

مواد و روش‌ها

پساب به کار رفته در این تحقیق از سریز زلال‌سازهای لجن فعال واحد کاغذسازی مازندران با فرایند پخت خمیر نیمه شیمیایی سولفیت خشی (NSSC) گرفته شده است. این پساب، قبل از تصفیه بیولوژیکی، تحت فرایند تصفیه


و ۲ مشاهده می‌شود که افزودن PAC در کنار آلوم، اثرات انعقاد را به طور چشمگیری بهبود می‌بخشد و علت آن افزایش یون آلومینیوم و افزایش غلظت اکسیدآلومینیوم می‌باشد.

به کار بردن غلظت‌های دیگری از دو منعقدکننده نشان داده است که اثرات انعقاد ۷۰۰ ppm آلوم به همراه ۲۰۰ ppm از پلیآلومینیوم کلراید (PAC) پودری، تقریباً ۶۰۰ ppm معادل ۱۰۰۰ ppm آلوم تنها می‌باشد. همچنین ۶۰۰ ppm آلوم به همراه ۲۰۰ ppm از پودر PAC، دارای قدرت انعقادی معادل با ۸۰۰ ppm آلوم تنها می‌باشد [۱]. اما یک تخمین ساده نشان می‌دهد که با کاربرد ترکیب آلوم


نمودارهای داده شده مربوط به مقادیر مختلف آلوم و PAC (شکل‌های ۱ و ۳) می‌باشد که این غلظت‌های ترکیبی به ترتیب شماره عبارتند از:

- ۱ ۶۰۰ ppm آلوم
- ۲ ۶۰۰ ppm PAC + ۶۰۰ ppm آلوم
- ۳ ۲۰۰ ppm PAC + ۶۰۰ ppm آلوم
- ۴ ۷۰۰ ppm PAC + ۷۰۰ ppm آلوم
- ۵ ۱۰۰ ppm PAC + ۷۰۰ ppm آلوم
- ۶ ۲۰۰ ppm PAC + ۷۰۰ ppm آلوم

غلظت‌های اولیه بر اساس محدوده مقدار بهینه برای هر منعقدکننده انتخاب شده است [۱]. با توجه به شکل‌های ۱




شکل ۱- میزان کاهش کدورت پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف آلوم و PAC




شکل ۲- میزان کاهش رنگ پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف آلوم و PAC

جدول ۱- تخمین هزینه لازم برای رنگزدایی هر مترمکعب پساب کاغذسازی سولفیت با به کاربردن کلریدفریک + PAC


pH به ازای هر مترمکعب پساب (ریال)	درصد حذف رنگ	مقدار PAC پودری (ppm)	مقدار کلریدفریک (ppm)
۱۳۱۷	حدود ۹۰ درصد	-	۵۷۵
۱۶۱۷	حدود ۹۲ درصد	۱۰۰	۵۷۵
۱۹۱۷	حدود ۹۴/۵ درصد	۲۰۰	۵۷۵
۱۳۷۶	حدود ۹۲ درصد	-	۶۰۰
۱۴۶۷	حدود ۹۳ درصد	-	۶۴۰



شکل ۳- کاهش کدورت پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف کلریدفریک و PAC



شکل ۴- کاهش رنگ پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف کلریدفریک و PAC



شکل ۵- کاهش COD پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف کلریدفریک و PAC

هر چند با کاربرد ترکیب PAC و کلریدفریک، نسبت به کاربرد منفرد کلریدفریک، نتایج بسیار بهتری به دست می آید، اما باز هم به نظر می رسد که به کاربردن ترکیب دو منعقدکننده، نسبت به کاربرد کلریدفریک تنها، پرهزینه تر باشد. در جدول ۱ هزینه لازم برای کاربرد ترکیبی دو منعقدکننده با هم مقایسه شده است.

بنابراین با توجه به جدول، برای حذف رنگ یکسان (۹۲ درصد) هزینه رنگزدایی پساب با به کاربردن ترکیب PAC و کلریدفریک، نسبت به کلریدفریک تنها، در حدود ۲۴۱ ریال برای هر مترمکعب پساب، افزایش می یابد.

ترکیب آلوم و کلریدفریک

شکل های ۶ تا ۸ اثر ترکیب آلوم و کلریدفریک را در کاهش رنگ، کدورت و COD پساب کاغذسازی سولفیت با رنگ اولیه ۱۷۲۰ pt-co و کدورت اولیه ۳۷۳ FTU و COD اولیه ۴۴ ppm برابر ۴۴ نشان می دهد. غلظت هایی به کار رفته برای آلوم و کلریدفریک با توجه به شماره داده شده در نمودارها به ترتیب زیر می باشند:

- ۱ ۴۰۰ ppm کلریدفریک + ۳۰۰ ppm آلوم
- ۲ ۴۰۰ ppm کلریدفریک + ۴۰۰ ppm آلوم
- ۳ ۲۸۰ ppm کلریدفریک + ۵۰۰ ppm آلوم
- ۴ ۲۸۰ ppm کلریدفریک + ۶۰۰ ppm آلوم
- ۵ ۶۰۰ ppm آلوم
- ۶ ۶۵۰ ppm کلریدفریک
- ۷ ۷۰۰ ppm آلوم
- ۸ ۷۰۰ ppm کلریدفریک

و PAC، نسبت به کاربرد منفرد آلوم، از لحاظ هزینه چنان تغییری حاصل نمی شود و حتی کاربرد ترکیبی آنها، هزینه بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.

ترکیب کلریدفریک و PAC

شکل های ۳ الی ۵ اثرات ترکیب دو منعقدکننده کلریدفریک و PAC را در کاهش رنگ و کدورت و COD پساب سولفیت با رنگ اولیه ۱۶۲۰ pt-co و کدورت اولیه ۳۹۰ FTU و COD اولیه برابر ۴۸۰ ppm نشان می دهد. غلظت هایی به کار رفته به ترتیب شماره عبارتند از:

-۱ ۵۷۵ ppm کلریدفریک

-۲ ۵۷۵ ppm PAC + ۱۰۰ ppm PAC

-۳ ۵۷۵ ppm کلریدفریک + ۲۰۰ ppm PAC

-۴ ۷۰۰ ppm کلریدفریک

-۵ ۷۰۰ ppm PAC + ۷۰۰ ppm PAC

-۶ ۷۰۰ ppm کلریدفریک + ۲۰۰ ppm PAC

نمودارهای ۳ الی ۵ نشان می دهنده افزودن PAC به همراه کلریدفریک، باعث افزایش قدرت انعقاد و کاهش بیشتر رنگ، کدورت و COD پساب سولفیت می شود. به طوری که برای پساب با رنگ اولیه ۱۶۲۰ واحد رنگ (CU) و ک دورت ۳۹۰ FTU و COD برابر ۴۸۰ ppm افزودن ۲۰۰ ppm PAC از PAC پودری به همراه مقدار بهینه کلریدفریک [۱۶] رنگ را به زیر ۹۰ CU کاهش می دهد که معادل ۹۴/۵ درصد حذف رنگ می باشد. کدورت و COD نیز در حدود ۹۳/۳ درصد و ۶۸ درصد کاهش پیدا کرده اند. افزایش رنگ و کدورت برای مقدار ۷۰۰ ppm کلریدفریک، به علت افزودن بیش از حد (خارج از محدوده بهینه آن) می باشد [۶].

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این تحقیق، ترکیب منعقدکننده‌ها، چندان اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش آلاینده‌ها و بهینه سازی سیستم به جانمی گذارد و حتی در بعضی موارد، نسبت به کاربرد منفرد منعقدکننده‌ها، از تأثیر کمتری برخوردار می‌باشد. علاوه بر آن در صورت به کار بردن منعقدکننده‌ها به صورت ترکیبی، کنترل شرایط فرایند از جمله کنترل محدوده بهینه غلظت منعقدکننده‌ها مشکل خواهد بود. ملاحظات اقتصادی نیز نشان می‌دهد که کاربرد ترکیب منعقدکننده‌ها نسبت به کاربرد منفرد منعقدکننده‌ها، در یک عملکرد مشابه، هزینه بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد. از طرفی در صورت طراحی سیستم‌های بازیابی منعقدکننده‌ها، به کاربردن منعقدکننده‌ها به صورت ترکیبی، باعث پیچیدگی فرایند بازیابی و کاهش راندمان آن می‌گردد. با توجه به شکل‌ها و نتایج به دست آمده، برتری عملیاتی کلرور فریک نسبت به دو منعقدکننده دیگر (آلوم و پلی الومینیوم کلراید) نیز، کاملاً محسوس است.


منابع و مراجع

- 1- قدیمان، ش.، (۱۳۸۰). "تصفیه تکمیلی پساب‌های کاغذسازی با تأکید بر حذف رنگ و کدورت" ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
2. Chernoberezhskii, Y.M. and Dyagileva, A.B., (1995). "Wastewater Treatment of Sulfate, Sulfite Pulp and Paper Mills by Coagulation", 8th International Symposium On Wood and Pulping Chemistry, Helsinki, Finland, Vol.III, PP:213-218.
- 3- Stephenson, R.J. and Duff, J.B., (1996). "Coagulation and Precipitation of Mechanical Pulping Effluent, 2-Toxicity Removal and Metal salt Recovery", Water Research, Vol.30, No.4, PP:793-798.
- 4- Anderson, E. and Lenors, E., (1995). "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" , 19 th Edition, Publication Office American Public Health Association, Washington
- 5- Johnson, P.N., (1983). "Ferric Chloride and Alum as Single and Dual Coagulants" , Journal A.W.W.A., Vol.75, No.5, PP:232-235.
- 6- Chalkosh Amiri, M. and Ghodbanan, S., (2002). "Effect of Metal Salt Coagulants on Treatment of Activated Sludge Effluent in Sulfite Mill Pulp and Paper plant" , Iranian Journal Of Chemistry And Chemical Engineering, Vol.21, NO.2, PP: 110-117.


با توجه به شکل‌های ۶ تا ۸، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت انعقاد کلریدفریک، بسیار بالاتر از آلوم است و ترکیب آلوم با کلریدفریک، اثرات مثبتی روی فرایند انعقاد و کاهش آلاینده‌ها نسبت به کلریدفریک تنها، به جانمی گذارد.

شکل‌های ۶ تا ۸ نشان می‌دهند که با افزایش نسبت آلومینیوم به آهن، راندمان فرایند کاهش می‌یابد و هرچه آهن اضافه شده به پساب نسبت به آلومینیوم افزایش یابد، نتایج بهتری حاصل می‌شود. در اینجا نیز کاهش راندمان رنگزدایی پساب، با افزودن بیش از حد کلریدفریک، مشاهده می‌شود.


ماهیت شیمیایی فرایند تصفیه پسابها توسط ترکیب دو منعقدکننده آلوم و کلرید فریک، نسبت به کاربرد منعقدکننده‌ها به صورت منفرد پیچیده‌تر می‌باشد. پیچیدگی و رقابت بین دو منعقدکننده اثرات آنها را کاهش می‌دهد که شاید علت آن کاهش ناحیه انعقاد برای مخلوط منعقدکننده‌ها نسبت به هر یک از منعقدکننده‌ها باشد [۵].



شکل ۶- کاهش کدورت پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف آلوم و کلریدفریک



شکل ۷- کاهش رنگ پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف کلریدفریک و آلوم



شکل ۸- کاهش COD پساب کاغذسازی با مقادیر مختلف آلوم و کلریدفریک