

Journal of Water and Wastewater, Vol. 30, No.5, pp: 16-30

In Situ Synthesis of Chitosan-Grafted Polyacrylamide Loaded by TiO₂ Nanoparticles for the Adsorption of Sirius Yellow K-CF from Aqueous Media: Isotherm, Kinetic and Thermodynamic Studies

E. Binaeian¹, S. Babae Zadvarzi², A. R. Hoseinpour Kasgari³, M. Ebrahimnezhad Afrouzi⁴

1. Assoc. Prof. of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering,
Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
(Corresponding Author) ehsan.binaeian@yahoo.com
2. PhD Student of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering,
Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
3. Assist. Prof. of Textile Engineering, Department of Textile Engineering,
Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
4. Assist. Prof. of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering,
Imam Muhammad Bagher Technical University, Sari, Iran

(Received June 3, 2018 Accepted Oct. 21, 2018)

To cite this article:

Binaeian, E., Babae Zadvarzi, S., Hoseinpour Kasgari, A. R., Ebrahimnezhad Afrouzi, M. 2019. "In situ synthesis of chitosan-grafted polyacrylamide loaded by TiO₂ nanoparticles for the adsorption of sirius yellow K-CF from aqueous media: isotherm, kinetic and thermodynamic studies." Journal of Water and Wastewater, 30(5), 16-30.
Doi: 10.22093/wwj.2018.134555.2694. (In Persian)

Abstract

Toxic waste water and infected water are considerable sources of environmental contaminations. Dyes as the source of toxicity of waste water are used in various industries like dyestuff, textile, paper, plastics and pharmaceutical. Recently, reactive dyes have become more commonly used because of their advantages such as better dyeing processing conditions and bright colors. So, removal of dyes from effluents is very important. Among the materials used as the common adsorbents, chitosan and polyacrylamide are relatively cheap and the promising materials that can be used as adsorbents. In the present study, TiO₂ nanoparticles dispersed in chitosan grafted polyacrylamide matrix were synthesized by in situ method and used for the removal of Sirius yellow K-CF dye from aqueous solution. The synthesized nano-composite was characterized by FE-SEM, TEM, XRD and FT-IR. The effect of pH, adsorbent dosage, time and temperature were investigated. The results showed that the highest dye removal efficiency happened in the acidic pH of 2 with 0.05 g of TiO₂-PAA-Ch adsorbent. The equilibrium data were well compatible with the Langmuir isotherm ($q_m=1000$ mg/g, 96.81% of dye removal). The Dubinin-Radushkevich isotherm and thermodynamic studies proved that the adsorption process is physical, endothermic and spontaneous. Kinetic study verifies that pseudo second order kinetic model is the predominant model. In this study, TiO₂ nanoparticles dispersed in polymer matrix were synthesized and employed for the removal of Sirius yellow K-CF from aqueous media. Electrostatic attraction between positive charges of adsorbent surface (NH_3^+) and molecules of anionic dye together with formation of hydrogen bond (Dye- NH_3^+), cause the adsorption of dye on PAA-Ch. On the other hand, Ti^{+4} in PAA-Ch structure can interact with the anionic molecules through the electrostatic adsorption. The results of this study show that the new synthesized TiO₂-PAA-Ch composite with high amount of NH₂ functional groups and Ti^{+4} is an efficient adsorbent for environmental applications to remove many contaminants, dyes and organic pollutants.

Keywords: Adsorption, Polyacrylamide, Chitosan, TiO₂, Composite.



ستنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی

احسان بینائیان^۱، صابر بابایی زادورزی^۲، علیرضا حسین پور کاسگری^۳، مرتضی ابراهیم نژاد افروزی^۴

۱- دانشیار، گروه مهندسی شیمی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
ehsan.binaeian@yahoo.com

۲- دانشجوی دکترا مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، واحد آیت الله آملی،
دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

۳- استادیار، گروه مهندسی نساجی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

۴- استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی امام محمد باقر، ساری، ایران

(دریافت ۹۷/۳/۲۹ پذیرش ۹۷/۳/۱۳)

برای ارجاع به این مقاله به صورت زیر اقدام بفرمایید:
بینائیان، ا.، بابایی زادورزی، صن.، حسین پور کاسگری، ع.، ابراهیم نژاد افروزی، م.، "ستنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی" مجله آب و فاضلاب، ۳۰(۵)، ۱۶-۳۰.
Doi: 10.22093/wwj.2019.134555.2694

چکیده

تخلیه پساب‌های رنگی و غیررنگی صنایع مختلف مانند نساجی، کاغذسازی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، پلاستیک و چرم، معضلات محیط‌زیستی شدیدی را به وجود می‌آورد. بسیاری از ترکیبات رنگی به علت ترکیب پیچیده آروماتیک و انحلال زیاد در آب، سمی، سرطان‌زا و زیست‌تخریب ناپذیرند و حذف آنها از پساب اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، کامپوزیت کیتوزان-پلی آکریل آمید بارگذاری شده با TiO_2 (Ch-PAA-TiO₂) ستنتز شد و به عنوان جاذب برای حذف رنگزای آنیونی زرد سیریوس-K-CF از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات جاذب ستنتز شده با استفاده از آنالیزهای XRD، TEM، FT-IR و SEM ارزیابی شد. تأثیر پارامترهای مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان حذف رنگ بررسی شد. پارامترهای بهینه در این پژوهش شامل pH برابر ۲، مقدار جاذب ۵۰ میلی گرم، دمای ۴۰ درجه سلسیوس و زمان تماس ۹۰ دقیقه بودند. نتایج بررسی ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جذب، گرمایشی، امکان پذیر و خودبه‌خودی است. همدماهای جذب نیز بررسی شدند که همدماهای لانگبیر بهترین تطابق را با داده‌های تعادلی نشان داد و به عنوان همدماهی غالب در نظر گرفته شد. حداقل ظرفیت جذب، ۱۴۲/۸۶ میلی گرم بر گرم محاسبه شد. به منظور بررسی اثر دما بر میزان جذب، ظرفیت و سرعت جذب، سینتیک جذب نیز بررسی شد و نتایج حاصل از داده‌های آزمایشگاهی، نشان داد که این فرایند از مدل سینتیکی شبیه مرتبه دو تبعیت می‌کند. در این پژوهش مشخص شد که کامپوزیت کیتوزان-پلی آکریل آمید بارگذاری شده با TiO_2 (Ch-PAA-TiO₂) ظرفیت جذب زیادی در جذب رنگ داشته و به عنوان یک جاذب کارآمد و قوی برای حذف آلاینده‌ها از محیط‌های آبی قابل استفاده است.

واژه‌های کلیدی: جذب سطحی، پلی آکریل آمید، کیتوزان، اکسید تیتانیم، کامپوزیت

۱- مقدمه

صنایعی مانند صنعت رنگریزی، نساجی، کاغذ، پلاستیک، دارو سازی، مقدار قابل توجهی فاضلاب رنگی تولید می‌کنند. بسیاری از رنگ‌ها به دلیل ماهیت سُمّی، قبل از تخلیه شدن بهبه محیط‌زیست باید از محیط آبی جدا شوند. رنگزای آنیونی

^۱ Sirius Yellow K-CF



آسان جاذب مغناطیسی کیتوزان و راندمان جذب زیاد آن برای رنگ اریوکروم بلک تی، می‌توان این نمونه جاذب را برای مصارف کاربردی پیشنهاد کرد (Mahdavinia and

Vijayalakshmi, 2017)

در پژوهش‌های مختلف، از قدرت جذب کیتوزان برای جذب فلزات سنگین از محیط‌های آبی استفاده شده است. در پژوهشی که توسط رفیعی و شیروانی انجام شد، کانی‌های رس سپیولیت^۸ و بنتونیت^۹ با پلیمر کیتوزان اصلاح شدند و ویژگی‌های جذبی آنها برای جذب سرب، در حالت بسته تحت شرایط مختلف، مانند زمان تماس و غلظت اولیه سرب، بررسی شد (Rafiei and Shirvani, 2016).

هاشم زاده و همکاران، حذف و کاهش فلزات سنگین از قبیل سرب، روی و کادمیم توسط نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با کیتوزان از محیط‌های آبی را ارزیابی کردند. در این پژوهش نانولوله کربنی چند جداره اصلاح شده با کیتوزان به عنوان جاذب استفاده شد. نتایج نشان داد که نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با کیتوزان، جاذب مؤثری در حذف فلزات سنگین از قبیل سرب، روی و کادمیم از محیط‌های آبی است (Hashemzadeh et al., 2018).

دی اکسید تیتانیم در تجزیه مواد آلی از جمله رنگ کاربرد فراوان دارد. در پژوهشی حذف و تخریب فنوکاتالیتیکی آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت بررسی شد و کاتالیست TiO_2 -Fe-ZSM-5 با خلوص زیاد، درصد TiO_2 برابر $29/28$ و مساحت سطح ویژه برابر $304/6$ مترمربع بر گرم سنتز شد. فنوکاتالیست TiO_2 -Fe-ZSM-5 سنتزی به منظور حذف ترکیبات آلی و تصفیه پساب پالایشگاه نفت بندرعباس مورد استفاده قرار گرفت. مقدار بیشینه 80 درصد حذف ترکیبات آلی در شرایط بهینه pH برابر 4 ، دز فنوکاتالیست برابر 3 گرم در لیتر، دما برابر 45 درجه سلسیوس و زمان تابش نور ماوراء بنفسج برابر 240 دقیقه به دست آمد (Ghasemi et al., 2016).

استفاده از کامپوزیت‌ها یک روش نسبتاً جدید است که می‌تواند موجب جذب مواد آلاینده از پساب شود. به دلیل حلالیت زیاد

Sirius yellow K-CF بسیار سُمی است و می‌تواند به چشم انسان و حیوان صدمات جدی وارد کند. لذا جداسازی آن از محیط آبی بسیار ضروری است (Binaeian et al., 2016).

در سال‌های اخیر روش‌های زیادی شامل لخته‌سازی و انعقاد، اسمز معکوس، اکسیداسیون شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی، تجزیه نوری و جذب سطحی برای تصفیه فاضلاب‌های حاوی رنگ استفاده شده‌اند. در میان روش‌های متعدد جداسازی رنگ، روش جذب سطحی روش انتخابی است که بهترین نتایج را برای جداسازی انواع رنگ‌ها ارائه داده است (Senthil Kumar et al., 2010).

کیتوزان^۱ از جاذب‌های طبیعی است که در فرایند جذب مورد استفاده قرار می‌گیرد. کامپوزیت رس-نانوذرات اکسید آهن-کیتوزان برای حذف رنگ‌های متیل اورنج^۲ و متیلن بلو^۳ (Cho et al., 2015)، کامپوزیت بیو سیلیکا-کیتوزان برای حذف رنگ اسید قرمز^۴ (Darvishi Cheshmeh Soltani et al., 2013) و کامپوزیت SBA-15 عامل‌دار شده با کیتوزان برای حذف رنگ اسید قرمز^۵ (Gao et al., 2014)، از جمله جاذب‌های سنتز شده‌ای هستند، که در آن‌ها از کیتوزان به عنوان یک گروه عاملی قوی و یک پلیمر طبیعی استفاده شده است.

در پژوهشی، جاذب مغناطیسی بر پایه کیتوزان برای حذف رنگ آنیونی اریوکروم بلک تی^۶ تهیه و بررسی شد. نانوذرات مغناطیسی به صورت درجا در حضور کیتوزان تهیه شدند و کیتوزان مغناطیسی به دست آمده با کاپا-کاراگینان^۷ شبکه‌ای شد تا مشکل انحلال آن در محیط اسیدی برطرف شود. در این پژوهش حداقل ظرفیت جذب جاذب، تحت شرایط بهینه بر مبنای ایزو ترم لانگمیر، 150 میلی‌گرم بر گرم محاسبه شد. سینتیک جذب اریوکروم بلک تی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی با مدل شبه درجه دوم مطابقت داشت. با افزایش pH مقدار جذب سطحی رنگ بر روی کیتوزان مغناطیسی کاهش یافت. با توجه به روش تهیه

¹ Chitosan

² Methyl Orange

³ Methylene blue

⁴ Acid Red 88

⁵ Acid red 18 (AR18)

⁶ Eriochrom Black T

⁷ Kappa-Carrageenan



میکرولیتر ترا متیل اتیلن دی آمین اضافه شد تا فرایند پلیمری شدن در دمای ۲۵ درجه سلسیوس تکمیل شود. ژل کیتوزان-پلی آکریل آمید پس از تکمیل فرایند پلیمری شدن با آب مقطر شسته شد تا زمانی که pH آب خروجی خنثی شد. ژل در دمای محیط خشک شد و بالک با سایز ۲۵ مش الک شد و در ظرف پلی پروپیلن نگهداری شد. برای جلوگیری از تغییرات در ویژگی‌های جاذب در فرایند سنتر، مقدار ۵۰ گرم جاذب تهیه شد تا بتوان تمام آزمایش‌ها را با آن انجام داد (Li et al., 2015, Suparna et al., 2012, Akkaya and Ulusoy, 2008).

۳-۲- سنتز کامپوزیت کیتوزان- پلی آکریل آمید بارگذاری شده با TiO_2

برای ساخت جاذب، ابتدا ۲/۵ گرم کیتوزان در ۱۰۰ میلی لیتر اسید استیک ۱ درصد وزنی- حجمی در یک فلاسک ۲۵۰ میلی لیتر حل شد. ۰/۵ گرم آمونیوم پرسولفات به عنوان آغازگر به فلاسک اضافه شد تا کیتوزان را دیکال تولید کند. پس از ۱۰ دقیقه، مخلوط ۷/۵ گرم آکریل آمید، ۱ گرم متیل بیس آکریل آمید یا کلواتارآلئید^۹ به فلاسک اضافه شد. ۰/۵ گرم نانوذرات اکسید تیتانیم در ۲۰ میلی لیتر آب مقطر دی یونیزه شده در یک فلاسک جداگانه به مدت ۳۰ دقیقه اولتراسونیک شد و سپس به فلاسک حاوی کیتوزان اضافه شد. مخلوط به مدت ۱۲ ساعت در دمای ۷۰ درجه سلسیوس ماند تا واکنش پلیمری شدن تکمیل شد. پلیمر حاصل با آب دی یونیزه شسته شد تا واکنشگاهی باقیمانده حذف شوند. سدیم آثینات (۲/۳ گرم سدیم آثینات در ۱۰۰ میلی لیتر آب) اضافه شد و ۵ ساعت هم زده شد تا همگنی مناسب ایجاد شود. مخلوط همگن توسط یک پمپ پریستالیک با نرخ ثابت وارد محلول اشباع کلرید کلسیم شد تا ذرات هیدروژل با قطر حدود ۲/۵ میلی متر را شکل دهد. ذرات به مدت ۱ ساعت در محلول کلرید کلسیم نگه داشته شدند تا Ca^{2+} اتصال عرضی پیدا کنند. ذرات با آب دی یونیزه شسته و در دمای محیط خشک شدند (Li et al., 2015, Suparna et al., 2012, Akkaya and Ulusoy, 2008).

⁹ Glutaraldehyde

پلی آکریل آمید^۱ در آب، واکنش پذیری زیاد و سمیّت کم، از آن در بازیابی روغن، تثبیت و پایدارسازی رسوبات معدنی، خالص سازی پساب‌ها و استخراج فلز استفاده می‌شود. از آنجایی که آکریل آمید دارای مقدار زیادی گروه‌های آمین در مولکول خود است، می‌تواند بسیاری از یون‌های فلزات سنگین و رنگ‌ها را جذب کند. همچنین می‌توان از کیتوزان به عنوان یک پایه مناسب برای تثبیت پلی آکریل آمید بر روی آن به منظور سنتز کامپوزیت پلی آکریل آمید-کیتوزان استفاده کرد.

در این پژوهش نانوذره پلی آکریل آمید-کیتوزان و پلی آکریل آمید-کیتوزان بارگذاری شده با TiO_2 در حذف رنگ yellow K-CF مورد آزمایش قرار گرفت. تأثیر پارامترهای pH، مقدار جاذب، دما و زمان تماس و در حذف رنگ نیز بررسی شد. همچنین مدل همدما و سینتیک غالب فرایند جذب تعیین شد.

۲- مواد و روش‌ها

۱-۲- مواد

آکریل آمید، متیل بیس آکریل آمید، کلسیم کلراید^۲، اسید استیک^۳، تترا متیل اتیل دی آمید^۴، آمونیوم پرسولفات^۵، اکسید تیتانیم (آناتاز)، سدیم آثینات^۶ از شرکت مرک^۷ خریداری شدند. رنگ Sirius yellow K-CF، بدون عملیات خالص سازی با خلوص تجاری خریداری شده از شرکت دای استار^۸ استفاده شد.

۲- سنتز کامپوزیت کیتوزان- پلی آکریل آمید

برای سنتز جاذب کیتوزان-پلی آکریل آمید، ابتدا ۵ گرم کیتوزان در ۶۰ میلی لیتر آب مقطر به مدت ۱۵ دقیقه هم زده شد تا سوسپانسیون یکنواختی حاصل شود. ۳۰ میلی لیتر محلول شامل ۱۰ گرم مونومر آکریل آمید به سوسپانسیون اضافه شد و به مدت ۵ دقیقه هم زده شد تا نسبت جرمی ۲ به ۱ ایجاد شود. ۱ گرم متیلن بیس آکریل آمید و ۲۵۰ میلی گرم آمونیوم پرسولفات در ۳۰ میلی لیتر آب مقطر حل و در سوسپانسیون ریخته شد. ۳۰۰

¹ Poly Acrylamide

² Calcium Chloride -CaCl₂

³ Acetic Acid

⁴ Tetramethylethylenediamine

⁵ Ammonium-Persulfate (APS)

⁶ Sodium Alginate

⁷ Merck

⁸ Dyestar Co.



^۳ عدد موجی ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ انجام شد. آنالیز پراش اشعه ایکس توسط پراش سنج اشعه ایکس (DX27, KMT, Japan) در محدوده ۲۰ از ۰ تا ۸۰ درجه اندازه‌گیری شد. شرایط عملیاتی Ma, ۴۰ kV و ۳۰ درجه سلسیوس بود و از تابش CuKa به عنوان منابع رادیوакتیو استفاده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ^۴ (CM 120, Philips). در دمای ۲۰ درجه سلسیوس و همچنین در محدوده اندازه‌گیری ۳۱X-680KX انجام شد.

۶-۲- ترمودینامیک جذب

پارامترهای ترمودینامیکی نظری انرژی آزاد گیبس (ΔG°), آنتالپی (ΔH°) و آنتروپی (ΔS°) با استفاده از معادلات زیر محاسبه شد Huang et al., 2010, Calvete et al., 2009, Ramakul et al.,) (2012

$$k_c = \frac{C_{Ae}}{C_e} \quad (3)$$

$$\Delta G_0 = \Delta H_0 - T\Delta S_0 \quad (4)$$

$$\log k_c = \frac{\Delta S_0}{2.303R} - \frac{\Delta H_0}{2.303RT} \quad (5)$$

که در این معادلات

k_c ثابت تعادل، C_e غلظت تعادلی در محلول بر حسب میلی‌گرم در لیتر و C_{Ae} مقدار رنگ جذب شده بر روی جاذب در حالت تعادل است. طبق معادله ۵ با رسم نمودار $\log k_c$ بر حسب $T/1$ از روی شیب و عرض از مبدا، مقدار ΔH° و ΔS° و با معادله، ΔG° محاسبه می‌شود.

۷-۲- همدمای جذب

در این پژوهش همدمای لانگمیر^۵، فرونالیچ^۶، تمکین^۷ و دوبینین رادوشکوویچ^۸ بررسی شدند.

شکل غیرخطی همدمای لانگمیر به صورت زیر بیان می‌شود (Senthil Kumar et al., 2010)

³ X-Ray Diffraction (XRD)

⁴ Transmission Electron Microscopy (TEM)

⁵ Langmuir

⁶ Freundlich

⁷ Temkin

⁸ Dubinin-Radushkevich

۴-۴- آزمایش‌های جذب در سیستم ناپیوسته

بررسی جذب رنگ Sirius yellow K-CF از محلول آبی توسط جاذب‌های مورد نظر در یک سیستم ناپیوسته و در ارلن ۲۵۰ میلی‌لیتری و با محلولی با حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر انجام شد. برای به دست آوردن مقدار بهینه جاذب، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم از هر جاذب استفاده شد. pH ها توسط pH متر Jenway Model 3510 در محدوده ۴، ۶، ۸ ارزیابی شدند. برای تعیین اثر تغییر غلظت محلول رنگ، غلظت‌های ۴۰، ۲۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ میلی‌گرم در لیتر بررسی شد. زمان تماش ۱۵، ۳۰، ۷۰ و ۱۲۰ دقیقه نیز آزمایش شد. ارلن‌ها در دستگاه شیکر مدل KM65، شرکت فن آزمگستر با سرعت ۱۸۰ دور در دقیقه تکان داده شدند و با سرعت ۶۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۲۵ دقیقه به منظور رسوب‌گیری محلول رنگ، سانتریفیوژ (Kokusan 101339 Ensink) شدند. سپس قسمت بالای محلول سانتریفیوژ شده برای تعیین ظرفیت تعادلی جذب و درصد رنگ حذف شده در دستگاه اسپکتروفوتومتر Jenway model 7315 قرار گرفت (Ramezanpour et al., 2012) (معادلات ۱ و ۲)

$$q_e = (C_i - C_e) \times \frac{V}{M} \quad (1)$$

$$= [(C_i - C_t)/C_t] \times 100 \quad (2)$$

که در این معادلات

q_e ظرفیت تعادلی جذب بر حسب میلی‌گرم رنگ جذب شده به ازای هر گرم جاذب، C_i غلظت اولیه رنگ، C_e غلظت تعادلی و C_t غلظت رنگ در زمان‌های مختلف بر حسب میلی‌گرم در لیتر را نشان می‌دهد. V حجم محلول بر حسب میلی‌لیتر و M وزن جاذب بر حسب میلی‌گرم است.

۵-۲- شناسایی فیزیکی- شیمیایی جاذب Ch-PAA و PAA-TiO₂

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی^۱ (MIRA3 TESCAN). برای بررسی سطح جاذب‌ها گرفته شد. برای شناسایی گروه‌های عاملی نمونه‌ها آنالیز طیف مادون قرمز^۲ (WQF-510) در محدوده

¹ Scanning Electron Microscope (SEM)

² Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)



$$\ln q_e = \ln q_m - k\epsilon^2 \quad (10)$$

که در آن q_m ظرفیت تک لایه دوبینین-رادوشکویچ بر حسب میلیگرم بر گرم جاذب، b ثابت وابسته به انرژی جذب و ϵ پتانسیل پلانی است که به غلظت تعادلی به شکل معادله زیر مربوط می‌شود

$$\epsilon = RT \ln(1 + \frac{1}{C_e}) \quad (11)$$

ثابت k مقدار انرژی آزاد متوسط (E) به ازای هر مولکول جذب شونده است، وقتی که این مولکول از محیط مایع به سطح جامد منتقل می‌شود

$$E = \frac{1}{\sqrt{2k}} \quad (12)$$

با رسم مقدار q_e بر حسب $\ln q_e$ ، k ، ϵ^2 و q_m از طریق شیب و عرض از مبدأ به دست می‌آیند.

۲-۸-سینتیک جذب

تغییر غلظت رنگ نسبت به زمان را می‌توان به صورت زیر نوشت (Darvishi Cheshmeh Soltani et al., 2013)

$$\frac{dc}{dt} = -k_L A (C - C_s) \quad (13)$$

که در این معادله

C و C_s به ترتیب غلظت رنگ در توده مایع و در سطح، k_L ضریب انتقال جرم خارجی و A سطح ویژه انتقال جرم هستند.
مدل سینتیکی شبه مرتبه اول لاگرگن در فرایند جذب جامد-مایع، از معادله زیر پیروی می‌کند

$$\frac{dq}{dt} = k_L \cdot (q_e - q) \quad (14)$$

که با انتگرال گیری از طرفین معادله رابطه خطی زیر به وجود می‌آید

$$q_e = \frac{q_m \cdot k_L \cdot C_e}{1 + k_L \cdot C_e} \quad (6)$$

که در این معادله

C_e غلظت بخش شناور^۱ پس از سانتریفوژ مخلوط در حالت تعادل سیستم بر حسب میلیگرم در لیتر، q_e میزان جذب تعادلی روی گرم جاذب بر حسب میلیگرم رنگ جذب شده به گرم جاذب k_L و q_m ثابت‌های لانگمیر و به ترتیب بیانگر ظرفیت جذب بیشینه برای فاز جامد و ثابت انرژی مربوط به گرمای جذب هستند. معادله ۶ به چهار روش خطی می‌شود که با رسم هر یک از معادلات و از طریق شیب و عرض از مبدأ، k_L و q_m به دست می‌آیند. همدمای فروندلیچ یک معادله تجربی است که می‌توان از آن برای بیان سیستم‌های هتروژن استفاده کرد (Samarghandi et al., 2007, Sanchez-Martin et al., 2011)

$$q_e = k_f \cdot C_e^{1/n} \quad (7)$$

$$\log q_e = \log k_f + \left(\frac{1}{n}\right) \log C_e \quad (8)$$

این معادله یک خط مستقیم بوده و از روی آن می‌توان شیب خط $(1/n)$ و عرض از مبدأ $(\log k_f)$ را محاسبه کرد. k_f ثابت فروندلیچ بر حسب لیتر بر گرم و وابسته به انرژی پیوند است. k_f را نیز می‌توان به عنوان ضریب توزیع یا ضریب جذب تعریف کرد و بیانگر مقدار رنگ جذب شده روی جاذب برای واحد غلظت تعادلی است.

همدمای تمکین به صورت زیر می‌شود (Senthil Kumar, et al., 2010, Smitha et al., 2012)

$$q_e = B \ln(AC_e) \quad (9)$$

با رسم q_e بر حسب $\ln C_e$ در معادله ۹ ثابت‌های تمکین A و B از طریق شیب و عرض از مبدأ به دست می‌آیند.

معادله ایزوترم دوبینین-رادوشکویچ به صورت زیر است (Senthil Kumar, et al., 2010, Sanchez-Martin et al., 2011)

¹ Supernatant



برای جذب مولکول‌های رنگ در فاز مایع بسیار مناسب باشد.
همانطور که در تصاویر FE-SEM مربوط به کامپوزیت پلی آکریل آمید-کیتوزان قابل مشاهده است (شکل ۱-۱،۲). جدایی فاز بین دو پلیمر کیتوزان و پلی آکریل آمید وجود ندارد و کامپوزیت به دست آمده ساختار متخلخل تقریباً خوبی دارد و یک جاذب مناسب برای حذف رنگ yellow K-CF Sirius از محیط آبی است. (Darvishi Cheshmeh Soltani et al., 2013, Suparna et al., 2012)




Fig.1. FE-SEM images of chitosan(a,b) and $\text{TiO}_2\text{-PAA-Ch}$ (c,d)

شکل ۱- تصاویر FE-SEM مربوط به کیتوزان (a,b) و کامپوزیت $\text{TiO}_2\text{-Polyacrylamide/Chitosan}$ (c,d)

تصاویر TEM مربوط به کامپوزیت کیتوزان-پلی آکریل آمید فاقد نانوذرات اکسید تیتانیم و کامپوزیت حاوی نانوذرات اکسید تیتانیم در شکل ۲ نشان داده شده است. در شکل ۲-a، نانوذرات اکسید تیتانیم به صورت نقاط و لکه‌های تیره در ماتریس پلیمری کیتوزان-پلی آکریل آمید قابل مشاهده است در صورتی که در شکل ۲-b که تصویر TEM مربوط کامپوزیت فاقد نانوذرات اکسید تیتانیم است، این نقاط تیره دیده نمی‌شوند. بنابراین نانوذرات اکسید تیتانیم در ساختار کامپوزیت بارگذاری شده‌اند. آنالیز XRD مربوط به نمونه (Binaeian et al., 2016). شکل ۳ الگوی XRD مربوط به نمونه به خوبی با طیف استاندارد (JCPDS شماره 1286-84) تطابق دارد. آنالیز XRD مربوط به نمونه $\text{TiO}_2\text{-Polyacrylamide/Chitosan}$ پیک‌های تیرز در ۲۰ برابر ۴۸، ۲۵ و ۵۷ را نشان می‌دهد که بیانگر حضور فاز آناتاز TiO_2 در ساختار کامپوزیت است. (Cetinkaya et al., 2013)

$$\ln(q_t - q) = \ln(q_e) - k_l \cdot t \quad (15)$$

با رسم مقدار $(q_e - q)$ بر حسب t ، از روی شبیه و عرض از مبدأ خط مقدار k_l و q_e محاسبه می‌شوند. مدل سینتیکی شبیه مرتبه دو از معادله درجه دوم زیر تعیت می‌کند

$$\frac{dq}{dt} = k_h \cdot (q_e - q)^2 \quad (16)$$

که با انتگرال‌گیری و مرتب‌سازی معادله بالا معادله خطی زیر به دست می‌آید

$$\frac{t}{q} = \frac{1}{k_h \cdot q_e^2} + \frac{t}{q_e} \quad (17)$$

که در این معادله

k_h ثابت سرعت جذب شبیه مرتبه دوم بر حسب گرم بر میلی‌گرم بر دقیقه است. با رسم مقدار t/q در برابر مقدار t ، خط راستی به دست می‌آید که q_e و k_h از روی مقدار شبیه و عرض از مبدأ آن محاسبه می‌شوند.

سرعت نفوذ درون ذره بر اساس مدلی که توسط Weber و Morris ارائه شد، تابع $t^{0.5}$ است. مدل نفوذ با استفاده از معادله زیر بیان می‌شود (Sanchez-Martin et al., 2011, Yurtsever et al., 2012)

$$q_t = k_p \cdot t^{0.5} + C \quad (18)$$

که در این معادله C عرض از مبدأ و k_p ثابت سرعت نفوذ درون ذره است که از روی شبیخ حاصل از رسم مقدار q_t بر حسب $t^{0.5}$ محاسبه می‌شود.

۳- نتایج و بحث

۱-۳- شناسایی و تعیین ویژگی‌های ساختاری Ch-PAA و Ch-PAA-TiO₂
تصاویر FE-SEM مربوط به کیتوزان و کامپوزیت نانوذرات اکسید تیتانیم-پلی آکریل آمید کیتوزان در شکل ۱ دیده می‌شود. در شکل ۱-b,a ساختار زیر و ناصاف مربوط به سطح کیتوزان خالص مشاهده می‌شود. سطح ناصاف همراه با سطح ویژه زیاد می‌تواند




Fig. 4. The FTIR spectra of (a) TiO_2 -PAA-Ch (a) and (b) PAA-Ch

شکل ۴- طیف FTIR TiO_2 مربوط به نمونه- TiO_2
(a) Polyacrylamide/Chitosan
(b) Polyacrylamide/Chitosan

فاقد اکسید تیتانیم (شکل ۴- b) این پیک‌ها حضور ندارند. بنابراین حضور تیتانیم در ساختار کامپوزیت سنتز شده تأیید شد. در پژوهشی که توسط چون و همکاران برای تخریب رنگ R15 R15 توسط فوتوكاتالیست اکسید تیتانیم ثبت شده بر روی SiO_2 انجام شد، پیک‌های مشابه در طیف FTIR برای Ti-O-Ti و Ti-O-Si گزارش شده است (Chun et al., 2001).

۳-۲- تعیین pH بهینه

مطابق شکل ۵، بیشترین مقدار حذف رنگ در pH برابر ۲ اتفاق افتاد که به دلیل آنیونی بودن رنگ است. pH های اسیدی باعث افزایش غلظت یون‌های H^+ در سیستم شده و به علت اینکه گروه‌های آمین (NH_2) مربوط به کیتوزان و پلی‌اکریل آمید روی سطح جاذب پروتون دار شده (NH_3^+) و گروه‌های فنلی (OH) مربوط به کیتوزان به شکل OH_2^+ ظاهر می‌شوند، جاذبه الکترواستاتیکی قوی بین بارهای مثبت سطح جاذب و مولکول‌های رنگ آنیونی منجر به جذب بیشینه رنگ می‌شود. چنانچه pH




Fig. 2. TEM images of TiO_2 -PAA-Ch (a) and PAA-Ch (b)

شکل ۲- تصاویر TEM مربوط به کامپوزیت-

Polyacrylamide/Chitosan(a)
Polyacrylamide/Chitosan(b),




Fig. 3. XRD pattern of TiO_2 -PAA-Ch

شکل ۳- الگوی XRD مربوط به نمونه- TiO_2
Polyacrylamide/Chitosan

طیف FTIR مربوط به نمونه کامپوزیت TiO_2 -Polyacrylamide/Chitosan و کامپوزیت TiO_2 Polyacrylamide/Chitosan فاقد TiO_2 در شکل ۴ نشان داده شده است. برای هر دو نمونه، نوار جذبی در محدوده 3400 cm^{-1} مربوط به همپوشانی ارتعاشات کشنشی گروه‌های OH در کیتوزان و ارتعاشات NH گروه آمید در آکریل آمید و کیتوزان است. پیک در حدود 1550 cm^{-1} و 1650 cm^{-1} مربوط به گروه‌های کربونیل، در آمید است (Suparna et al., 2012; Akkaya and Ulusoy, 2008).

برای نمونه حاوی اکسید تیتانیم (شکل ۴-a)، دو پیک در حدود 970 cm^{-1} و 1350 cm^{-1} وجود دارند که به ترتیب به ارتعاشات O-Ti و Ti-O-Ti مربوط می‌شوند که در طیف مربوط به کامپوزیت

می‌شوند. مولکول‌های آنیونی رنگ از طریق برهمکنش‌های الکترواستاتیکی با گروه‌های آمین پروتون دار شده و تشکیل پیوند هیدروژنی با گروه‌های آمین پروتون دار نشده، با پلیمر برهمکنش دارند. Ti^{4+} در کامپوزیت پلی آکریل آمید-کیتوزان، می‌تواند با مولکول‌های آنیونی توسط جاذبه الکترواستاتیکی برهمکنش داشته باشد. این برهمکنش، توسط مقدار انرژی آزاد متوسط برابر با $8/45$ کیلوژول بر مول است که از مدل همدماهی دوبینین-رادوشکوییج محاسبه شده است (Suparna et al., 2012).

در شکل ۶ مکانیسم احتمالی در جذب مولکول‌های آنیونی رنگ بر روی کامپوزیت نشان داده شده است.




Fig. 6. Schematic of probable mechanism of dye adsorption on TiO_2 -PAA-Ch (Suparna and Priyabrata, 2012)

شکل ۶- مکانیسم احتمالی جذب رنگ روی جاذب (Suparna and Priyabrata, 2012)

۳-۴- بررسی تأثیر میزان جاذب بر جذب رنگ در شکل ۷ تأثیر میزان جاذب بر روی مقدار حذف رنگ نشان داده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، درصد حذف رنگ با تغییر میزان جاذب تغییر کرده و با افزایش مقدار جاذب، تا مقدار مشخصی افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد. با افزایش دز جاذب، مقدار رنگ جذب شده بر واحد وزن جاذب کاهش می‌یابد. یعنی ظرفیت جذب بر حسب میلی‌گرم رنگ جذب شده به ازای هر گرم جاذب با افزایش مقدار دز جاذب کاهش می‌یابد. این پدیده




Fig. 5. The effect of pH on the percentage of dye removal (adsorbent dosage: 0.05 g, Sirius yellow K-CF: 40 mg/L, contact time of 90 min)

شکل ۵- بررسی تأثیر pH بر میزان حذف رنگ (دز جاذب ۰/۰۵ گرام از جاذب، غلظت رنگ ۴۰ mg/L و زمان تماس ۹۰ دقیقه)

سیستم افزایش یابد، تعداد بارهای منفی سایتها افزایش یافته و بارهای مثبت سایتها کاهش می‌یابد. سطح دارای بار منفی برای جذب مولکول‌های رنگ آنیونی مناسب نیست که علت آن دافعه الکترواستاتیکی است. آزمایش‌ها در دمای ۲۵ درجه سلسیوس، مقدار ۰/۰۵ گرم از جاذب، غلظت اولیه ۴۰ میلی‌گرم در لیتر و در زمان ۹۰ دقیقه انجام شد. آسوهیدو و همکاران حذف رنگ قرمز ریمازول 3BS را توسط جاذب HMS عامل دار شده با آمینو پروپیل اتوکسی سیلان بررسی کردند و با توجه به آنیونی بودن رنگ، pH اسیدی برابر ۲ را به عنوان pH بهینه معرفی کردند. HMS عامل دار شده به علت حضور گروه‌های NH_2 روی سطح و پروتونه شدن آنها به صورت NH_3^+ ، عملکرد بهتری در جذب رنگ نسبت به HMS داشت (Asouhidou et al., 2009).

۳-۳- مکانیسم جذب رنگ آنیونی Sirius yellow K-CF روی کامپوزیت

حذف رنگ آنیونی توسط کامپوزیت پلی آکریل آمید-کیتوزان با رگزاری شده با نانوکسید تیتانیم توسط هر دو مکانیسم جذب الکترواستاتیکی و تشکیل کمپلکس، هدایت می‌شود. در pH اسیدی گروه‌های آمین (NH_2) در ساختار کامپوزیت پروتون دار






Fig. 8. The effect of contact time on the percentage of dye removal (initial dye concentration: of 40 ppm, adsorbent dosage: 0.05 g in 100 mL of dye solutions, pH of 2)
شکل ۸- تأثیر زمان تماس بر میزان حذف رنگ (مقادیر جاذب غلاظت اولیه ۴۰ ppm و pH=۲)




Fig. 7. The effect of adsorbent dosage on the percentage of dye removal (initial dye concentration: 40 mg/L, pH of 2, contact time of 90 min)
شکل ۷- بررسی تأثیر مقدار جاذب بر میزان حذف رنگ (غلاظت اولیه Rnگ L mg/L pH=۲، زمان تماس ۹۰ دقیقه)

به علت تجمع زیاد جاذب اتفاق می‌افتد؛ با ثابت بودن نیروی محركه (غلاظت رنگ)، مکان‌های در دسترس افزایش یافته و با افزایش مقدار جاذب، ظرفیت جذب محدود شده و درصد حذف رنگ کاهش می‌یابد (Liu et al., 2013, Senthil Kumar et al., 2010)

با توجه به نمودار به دست آمده، مقدار بهینه جاذب، ۰/۰۵ گرم در نظر گرفته شد و بقیه آزمایش‌ها در این دز بهینه انجام شد.

۳-۵- بررسی تأثیر زمان تماس

برای بررسی حالت تعادل، جذب Rnگ روی جاذب در فواصل زمانی مختلف تا ۱۸۰ دقیقه انجام شد. همان‌طور که در شکل ۸ ملاحظه می‌شود، در تمام غلاظت‌ها تقریباً در ۱۵ دقیقه اول، فرایند جذب به سرعت اتفاق می‌افتد. از ۱۵ دقیقه تا ۹۰ دقیقه جذب کامل شده و پس از آن جذب به حالت تعادل می‌رسد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش زمان تماس از ۹۰ تا ۱۸۰ دقیقه، تأثیر زیادی بر جذب Rnگ روی جاذب ندارد. بنابراین زمان تماس ۹۰ دقیقه به عنوان زمان تعادل در نظر گرفته شد و برای آزمایش‌های مختلف به کار برده شد.

کلوخه شدن مولکول‌های Rnگ با افزایش زمان تماس، نفوذ عمیق‌تر رنگ به داخل ساختار جاذب در مکان‌های با انرژی‌های بیشتر را غیرممکن می‌سازد (Zhong et al., 2011).

۳-۶- بررسی‌های ترمودینامیکی
 با افزایش دما از ۲۵ به ۴۰ درجه سلسیوس، جذب Rnگ افزایش یافت، بنابراین فرایند جذب، گرم‌آگیر است. مقدار ΔG° منفی نشان می‌دهد که فرایند جذب امکان‌پذیر و خوب‌بخودی است. همان‌طور که در جدول ۱ دیده می‌شود، با افزایش دما، انرژی آزاد گیبس منفی تر شده و این نشان‌دهنده این واقعیت است که در دماهای بیشتر، میزان پیشرفت خوب‌بخودی جذب بیشتر است.
 از طرفی با افزایش غلاظت اولیه Rnگ، مقدار انرژی آزاد گیبس کاهش یافت که کاهش پیشرفت خوب‌بخودی فرایند جذب را نشان می‌دهد. ΔH° مثبت این فرایند بیانگر طبیعت گرم‌آگیر جذب است. بزرگی گرمایی جذب سطحی (ΔH°)، می‌تواند نوع فرایند جذب را مشخص کند.
 با توجه به مقدار به دست آمده برای ΔH° و مطالب بیان شده، فرایند جذب Rnگ Sirius yellow K-CF ΔH° و ΔS° بیان کننده اتفاقی بودن فرایند در سطح مشترک جاذب- محلول در حین فرایند جذب است.
 مقدار مثبت آنتروپی در فرایند جذب نشان دهنده افزایش بی‌نظمی در سطح مشترک محلول- جامد در حین فرایند جذب سطحی است که بیان کننده افزایش راندمان در طول زمان است. نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که جذب



جدول ۱- پارامترهای ترمودینامیکی در فرایند جذب رنگ زرد سیریوس K-CF روی کامپوزیت

Table 1. Thermodynamic parameters for the adsorption of Sirius yellow K-CF on TiO₂-PAA-Ch

| Initial concentration (ppm) | ΔH° (kJ/mol) | ΔS° (J/mol.K) | ΔG° (kJ/mol) | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C |
| 40 | 41.07 | 152.27 | -4.26 | -5.00 | -5.89 | -6.53 |
| 60 | 38.82 | 157.37 | -3.48 | -4.22 | -5.18 | -6.08 |
| 80 | 38.32 | 166.25 | -2.26 | -3.05 | -3.99 | -4.77 |
| 100 | 38.30 | 128.08 | -0.06 | -0.46 | -1.04 | -1.88 |
| 120 | 30.16 | 98.87 | -0.05 | -0.29 | -0.25 | -0.81 |

همان طور که در جدول ۲ مشاهده می شود، همدماهی لانگمیر بیشترین ضریب تعیین را دارد که نشان می دهد جذب تک لایه روی جاذب اتفاق افتاده و گروههای پذیرنده ماده جذب شونده به صورت یکنواخت و همگن روی سطح جاذب توزیع شده است. حداقل ظرفیت جذب نیز ۱۴۲/۸۶ میلی گرم بر گرم گزارش شد. برای همدماهی فرونالیچ، مقدار n برابر ۳/۴۶ به دست آمد که نشان دهنده جذب مطلوب است. به منظور بررسی و مقایسه عملکرد جاذب‌های مختلف بر پایه کیتوزان و پلی آکریل آمید در حذف رنگ و فلزات سنگین با جاذب سنتز شده در پژوهش حاضر، مقدار بیشینه ظرفیت جذب تک لایه

رنگ‌های مستقیم روی جاذب‌های مختلف دارای مقدار مثبت آنتالپی و آنتروپی است (Zhong et al., 2011, Kamal, 2009).

۷-۳- بررسی‌های تعادلی جذب
در شکل ۹، رگرسیون خطی مدل‌های لانگمیر، فرونالیچ، تمکین و دوبینین رادوشکوویچ و در جدول ۲، مقدار پارامترهای همدماهی مختلف ارائه شده است.


برای همدماهی لانگمیر، چهار نوع رگرسیون خطی به کار برده شد که نوع اول، تطابق بهتری با نتایج تجربی و مقدار ضریب تعیین بزرگ‌تری نسبت به سه نوع دیگر داشت.

جدول ۲- مقدار پارامترهای انواع مدل‌های همدما در دمای ۲۵ درجه سلسیوس

Table 2. Different isotherm parameters for the adsorption of sirius yellow K-CF on TiO₂-PAA-Ch

| Isotherm | Linear equation | Parameters | R ² |
|----------------------|---|-----------------------------|----------------|
| Langmuir1 | $\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{k_l \cdot q_m} + \frac{1}{q_m} \cdot c_e$ | $q_m=142.86$ $k_l=0.593$ | 0.999 |
| Langmuir2 | $\frac{1}{q_e} = \frac{1}{k_l \cdot q_m} \cdot \frac{1}{C_e} + \frac{1}{q_m}$ | $q_m=138.89$ $k_l=0.59$ | 0.985 |
| Langmuir3 | $q_e = q_m - \frac{q_e}{k_l}$ | $q_m=143.48$ $k_l=0.553$ | 0.887 |
| Langmuir4 | $\frac{q_e}{C_e} = \frac{q_m}{k_l} - \frac{q_e}{k_l}$ | $q_m=148.32$ $k_l=2.04$ | 0.887 |
| Freundlich | $\log q_e = \log k_f + \left(\frac{1}{n}\right) \log C_e$ | $k_f=53.74$ $n=3.46$ | 0.845 |
| Temkin | $q_e = B \ln(A \cdot C_e)$ | $A=11.023$ $B=23.887$ | 0.877 |
| Dubinin-Radushkevich | $\ln q_e = \ln q_m - k\varepsilon^2$ | $q_m=45.51$ $E=8.45$ | 0.932 |



**Fig. 9.** Adsorption isotherms of sirius yellow K-CF on TiO_2 -PAA-Ch composite at 25 °Cشکل ۹- همدماهای جذب رنگ sirius yellow K-CF کامپوزیت بر روی TiO_2 -PAA-Ch در دمای ۲۵ درجه سلسیوس

حفره) و خارجی (نفوذ فیلمی) به عنوان مراحل کنترل کننده سرعت در جذب رنگ روی جاذب حاوی TiO_2 هستند. مقدار k_p در جدول ۴ آورده شده است.

نتایج نشان می‌دهند که سرعت نفوذ با افزایش غلظت اولیه رنگ، افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند به دلیل نیروی محرکه زیاد در اثر افزایش غلظت اولیه باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده از مدل سینتیکی شیوه مرتبه یک و مرتبه دو، اختلاف بزرگ در ظرفیت جذب تعادلی بین مقدار آزمایشی و مقدار محاسبه شده نشان می‌دهد مدل شیوه مرتبه یک به خوبی با داده‌های آزمایشی منطبق نیست. برای مدل سینتیکی شیوه مرتبه دو مقدار q_e و K_h در جدول ۴ ارائه شده است.

رنگ‌های مختلف روی این جاذب‌ها در جدول ۳ ارائه شده است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، کامپوزیت سنتز شده Ch-PAA- TiO_2 ظرفیت جذب زیاد و مناسبی در مقایسه با بسیاری از جاذب‌های دیگر دارد.

۳- بررسی‌های سینتیک جذب

برای مدل نفوذ درون ذره، نمودارهای خطی در هر غلظت از مبدأ نمی‌گذرند، بنابراین نفوذ درون ذره، تنها مرحله کنترل کننده سرعت نیست و اثرات لایه مرزی نیز در جذب تأثیر گذارند که این اثرات با افزایش غلظت اولیه، افزایش می‌یابد. یعنی نفوذ درون ذره تنها مرحله محدود کننده سرعت نیست و هر دو نوع نفوذ داخلی (درون

جدول ۳- مقایسه عملکرد جاذب سنتز شده با سایر جاذب‌های بر پایه کیتوزان و پلی آکریل آمید در حذف رنگ و فلزات سنگین

Table 3. The comparison of different chitosan and polyacrylamide based adsorbents with the synthesized composite for the removal of dyes and heavy metals from aqueous solution

| Dye/heavy metal | Adsorbent | Maximum adsorption (mg/g) capacity | Reference |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| Acid red 18 (AR18) | SBA-15/Chitosan(5%) | 40.3 | (Gao et al., 2014) |
| | SBA-15/ Chitosan (10%) | 96.6 | |
| Methylene blue (MB) | Chitosan/Heulandite/ Fe_3O_4 composites | 45.1 | (Cho et al., 2015) |
| Acid Red 88 (AR88) | Bio-silica/Chitosan nanocomposite | 25.84 | (Darvishi et al., 2013) |
| Mercury | Chitosan-graft-polyacrylamide magnetic Composite microspheres | 270.27 | (Li, 2015) |
| Sirius yellow K-CF | Chitosan-grafted polyacrylamide loaded by TiO_2 nanoparticles(Ch-PAA- TiO_2) | 142.86 | Present Study |

جدول ۴- پارامترهای مدل‌های سینتیکی مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و مدل نفوذ درون ذره در غلظت‌های متفاوت

Table 4. Kinetics parameters of pseudo-first order, pseudo-second order and intraparticle kinetic models

| Initial concentration (ppm) | Pseudo first order | | | Pseudo second order | | | Intra particle diffusion | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| | K_{ad} (1/min) | $q_{e,cal}$ (mg/g) | R^2 | $K_h \times 10^4$ (g/mg.min) | $q_{e,cal}$ (mg/g) | $q_{e,exp}$ (mg/g) | R^2 | K_p mg/g.min ^{0.5} | C (mg/g) | R^2 |
| 20 | 0.0579 | 43.68 | 0.985 | 12.3 | 42.91 | 35.091 | 0.997 | 2.961 | 8.73 | 0.941 |
| 40 | 0.058 | 89.61 | 0.973 | 5.667 | 84.746 | 68 | 0.995 | 5.945 | 14.85 | 0.950 |
| 60 | 0.0432 | 98.74 | 0.987 | 3.648 | 119.048 | 96.364 | 0.980 | 8.398 | 19.30 | 0.958 |
| 80 | 0.0455 | 125.59 | 0.970 | 2.75 | 147.059 | 114.182 | 0.992 | 10.414 | 19.38 | 0.970 |
| 100 | 0.0359 | 51.16 | 0.980 | 9.596 | 108.696 | 98.727 | 0.999 | 5.524 | 48.51 | 0.930 |
| 120 | 0.0283 | 47.44 | 0.990 | 8.932 | 113.636 | 104.182 | 0.998 | 5.592 | 51.93 | 0.980 |



الکترواستاتیکی برهمکنش داشته باشد که این موضوع موجب تسهیل در عمل جذب می‌شود.

pH برابر ۲، دز جاذب ۵۰ میلی‌گرم، دمای ۴۰ درجه سلسیوس و زمان تماس ۹۰ دقیقه، پارامترهای بهینه در حذف رنگ بودند. نتایج حاصل از بررسی‌های ترمودینامیکی نشان داد که عمل جذب گرماگیر، خودبخودی و امکان پذیر است. همدماهی جذب لانگمیر بهترین تطابق را با داده‌های تعادلی داشت که جذب تک لایه را توجیه کرده و بر اساس آن حداقل ظرفیت جذب برابر با ۱۴۲/۸۶ میلی‌گرم بر گرم محاسبه شد.

نتایج حاصل از تحلیل مدل‌های سینتیکی نیز نشان داد که فرایند جذب از مدل شبه مرتبه دو تبعیت می‌کند.

۵- قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود را از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر و واحد آمل که امکانات و شرایط انجام این پژوهش را فراهم کردند، اعلام می‌نمایند.

References

- Akkaya, R. & Ulusoy, U. 2008. Adsorptive features of chitosan entrapped in polyacrylamide hydrogel for Pb^{2+} , UO_2^{2+} and Th^{4+} . *Journal of Hazardous Materials*, 151, 380-388.
- Asouhidou, D. D., Triantafyllidis, K. S., Lazaridis., N. K. & Matis, K. A. 2009. Adsorption of remazol red 3BS from aqueous solutions using APTES- and cyclodextrin-modified HMS-type mesoporous silicas. *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Engineering Aspects*, 346, 83-90.
- Binaeian, E., Seghatoleslami, N., Chaichi, M. J. & Tayebi, H. 2016. Preparation of titanium dioxide nanoparticles supported on hexagonal mesoporous silicate (HMS) modified by oak gall tannin and its photocatalytic performance in degradation of azo dye. *Advanced Powder Technology*, 27, 1047-1055.
- Calvete, T., Lima, E. C., N.F., C., Silvio, L. P. D. & Flavio, A. P. 2009. Application of carbon adsorbents prepared from the Brazilian pine-fruit-shell for the removal of Procion red MX 3B from aqueous solution—kinetic, equilibrium, and thermodynamic studies. *Chemical Engineering Journal*, 155, 627-636.
- Cetinkaya, T., Neuwirthova, L., Kutlakova, K. M. T., V. & Akbulut, H. 2013. Synthesis of nanostructured TiO_2/SiO_2 as an effective photocatalyst for degradation of acid orange. *Applied Surface Science*, 279, 384-390.
- Cho, D. W., Jeon, B. H., Chon, C. M., Schwartz, F. W., Jeong, Y. & Song, H. 2015. Magnetic chitosan composite for adsorption of cationic and anionic dyes in aqueous solution. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 28, 60-66.
- Chun, H., Yizhong, W. & Hongxiao, T. 2001. Preparation and characterization of surface bond-conjugated TiO_2/SiO_2 and photocatalysis for azo dyes. *Applied Catalysis B: Environmental*, 30, 277-285.
- Darvishi Cheshmeh Soltani, R., Khataee, A. R., Safari, M. & Joo, S. W. 2013. Preparation of bio-silica/chitosan nanocomposite for adsorption of a textile dye in aqueous solutions. *International Biodegradation and Biodegradation*, 85, 383-391.

با توجه به نتایج موجود می‌توان دریافت که بیشترین ضریب تعیین مربوط به معادله شبه مرتبه دو است که می‌تواند معادله سینتیکی حاکم بر فرایند جذب باشد.

از طرفی مقایسه بین سینتیک شبه مرتبه یک و دو نشان می‌دهد که اگرچه هر دو مدل ضریب تعیین زیادی دارند، اما مقدار q_e محاسبه شده از مدل شبه مرتبه دو به مقدار q_e حاصل از آزمایش‌ها نزدیک‌تر است. بنابراین مدل سینتیک شبه مرتبه دو، مدل سینتیکی غالب در فرایند جذب است.

۴- نتیجه‌گیری

نتایج و آنالیزهای به دست آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که کامپوزیت پلی‌آکریل‌آمید-کیتوزان دارای تخلخل و فضای خوبی برای جذب رنگ روی جاذب است. به علت حضور گروه‌های آمینی در کامپوزیت پلی‌آکریل‌آمید-کیتوزان که در محیط اسیدی پروتون دار شده و تشکیل پیوند هیدروژنی می‌دهد و همچنین حضور TiO_2 که با مکانیسم جذب الکترواستاتیکی و تشکیل کمپلکس هدایت می‌شود،⁴ در کامپوزیت تشکیل می‌شود و در نتیجه می‌تواند با مولکول‌های آئیونی رنگ به واسطه جاذبه



- Gao, Q., Zhu, H., Luo, W. J., Wang, S. & Zhou, C. G. 2014. Preparation, characterization, and adsorption evaluation of chitosan-functionalized mesoporous composites. *Microporous and Mesoporous Materials*, 193, 15-26.
- Ghasemi, Z., Younesi, H. & Zinatizadeh, A. 2016. Efficiency of immobilized nano TiO₂ on Fe-ZSM-5 zeolite in organic pollutants removal from petroleum refinery wastewater. *Journal of Water and Wastewater*, 27 (2), 22-33. (In Persian)
- Hashemzadeh, F., Hasani, A. H., Ahmad Panahi, H. & Borghei, S. M. 2018. Evaluation of the removal of heavy metals (cadmium lead, and zinc) from aqueous solutions using multi-walled carbon nanotubes modified with chitosan. *Journal of Water and Wastewater*, 29 (3), 31-41. (In Persian)
- Huang, X., Liao, X. & Shi, B. 2010. Tannin-immobilized mesoporous silica bead (BT-SiO₂) as an effective adsorbent of Cr(III) in aqueous solutions. *Journal of Hazardous Materials*, 173, 33-39.
- Kamal, N. A. 2009. Removal of direct blue-106 dye from aqueous solution using new activated carbons developed from pomegranate peel: adsorption equilibrium and kinetic. *Journal of Hazardous Materials*, 165, 52-62.
- Li, K., Wang, Y., Huang, M., Yan, H., Yang, H., Xiao, S et al. 2015. Preparation of chitosan-graft-polyacrylamide magnetic composite microspheres for enhanced selective removal of mercury ions from water. *Journal of Colloid and Interface Science*, 455, 261-270.
- Liu, J., Ma, J. & Zang, L. 2013. Preparation and characterization of ammonium-functionalized silica nanoparticle as a new adsorbent to remove methyl orange from aqueous solution. *Applied Surface Science*, 265, 393-398.
- Mahdavinia, G. R. & Vijayalakshmi, P. 2017. Reparation and characterization of magnetic chitosan/ κ -carrageenan nanocomposite and its application for removal of eriochrome black-t from aqueous solutions. *Journal of Water and Wastewater*, 29 (5), 12-26. (In Persian)
- Rafiei, H. R. & Shirvani, M. 2016. Sorption of lead (Pb) from aqueous solutions by sepiolite and bentonite modified with chitosan biopolymers: isotherms and kinetics. *Journal of Water and Wastewater*, 27 (3), 75-87. (In Persian)
- Ramakul, P., Yanachawakul, Y., Leepipatpiboon, N. & Sunsandee, N. 2012. Biosorption of palladium (II) and platinum(IV) from aqueous solution using tannin from indian almond (*Terminalia catappa* L.) leaf biomass: kinetic and equilibrium studies. *Chemical Engineering Journal*, 193, 102-111.
- Ramezanpour, A. H., Farrokhan Firouzi, A., Sayyad, G. A. & Kiyasat, A. 2012. Investigation of Pb(II) removal from aqueous solutions using modified nano zero-valent iron particles. *Journal of Water and Wastewater*, 25(2), 68-76. (In Persian)
- Samarghandi, M. R., Nouri, J., Mesdaghinia, A. R., Mahvi, A. H., Nasseri, S. & Vaezi, F. 2007. Efficiency removal of phenol, lead and cadmium by means of UV/TiO₂/H₂O₂, processes. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 4, 19-25.
- Sanchez-Martin, J., Beltran-Heredia, J. & J., G.-C. 2011. Caesalpinia spinosa and Castanea sativa tannins: a new source of biopolymers with adsorbent capacity. preliminary assessment on cationic dye removal. *Industrial Crops and Products*, 34, 1238-1240.
- Senthil kumar, P., Ramalingam, S., Senthamarai, C., Niranjanaa, M., Vijayalakshmi, P. & Sivanesan, S. 2010. Adsorption of dye from aqueous solution by cashew nut shell: studies on equilibrium isotherm, kinetics and thermodynamics of interactions. *Desalination*, 261, 52-60.
- Smitha, T., Santhi, T., Prasad, A. L. & Manonmani, S. 2012. Cucumis sativus used as adsorbent for the removal of dyes from aqueous solution. *Arabian Journal of Chemistry*, 38, 248-253.
- Suparna, S., Priyabrata, S. 2012. Arsenic remediation from drinking water by synthesized nano-alumina dispersed in chitosan-grafted polyacrylamide. *Journal of Hazardous Materials*, 228, 68-78.
- Yurtsever, M. & Şengül, A. 2012. Adsorption and desorption behavior of silver ions onto valonia tannin resin. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, 22, 2846-2854.
- Zhong, Q.-Q., Yue, Q.-Y., Li, Q., Xu, X. & Gao, B.-Y. 2011. Preparation, characterization of modified wheat residue and its utilization for the anionic dye removal. *Desalination*, 267, 193-200.

